



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

접 수 일 자:2021년10월13일

시험완료일자: 2021년 12월 01일

성적서번호: TPP-2021-003739

대 표 자:신영태

업 체 명:(주)대명콘스텍

주 소 : 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3800

시 료 명: 표면마감재 (리에코 DM-C)

시 험 결 과

77.5.7	181 July 1897 July 18		17,4333377,45133	
시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
내마모성(TABER)	mg	-	47	KS M ISO 5470-1: 2016

* 내마모 시험 조건 - 마모륜 : CS-17 - 하중 추 : 1 000 g - 회전수 : 1 000 회 - 회전속도 : 60 rev/min - 용 도 : 제출용(조달청)

비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규 Tel : 032-570-9646 Jun-Seo Park

기술책임자: 박준서

Tel: 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 12월 01일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page: 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

